TECHNISCHES DATENBLATT

LAMINAT APART

TÜRENHELD.de

TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format		1383 x 193 mm
Produktstärke		7 mm
Gewicht pro m²		5,8 kg
Verlegeart		AngleAngle
Paket	**Anzahl Planken**	10 Stk.
	m² | Gewicht	2,67 m² | 15,36 kg
Palette	**Anzahl Pakete**	52 Stk.
	m² | Gewicht	138,80 m² | 817,44 kg

1	Transparente Oberflächenversiegelung mit UV-gehärteter Endbeschichtung
2	Dekorpapier
3	Trägerplatte aus HDF (hochdichte Faserplatte) quellungsarm mit AngleAngle Klickverbindung
4	Gegenzug



KENNZEICHNUNG	SYMBOL	NORM	WERT
Nutzungsklasse gemäß Anforderung nach	23 / 31	EN 13329	23 31
Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung		EN ISO 10874	AC3
Formaldehydgehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung	E1 HCHO	EN 120 DIBT Richtlinie 100	E1 [Europa]
Formaldehydemission	E1 HCHO	EN 717-1 EN 717-2	< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m²
Dickenquellung / Kantenquellung		EN 13329	< 18 %
Wärmedurchlaßwiderstand		ISO 8302	0,0780 m².K/W
Verhalten gegen Zigarettenglut		EN 438-2.18	Grad 4
Lichtechtheit		EN ISO 105-B02 EN 20105 A-02	Besser als Stufe 6 Blauwollskala Besser als Stufe 4 Grauskala
Fleckenunempfindlichkeit		EN 438-2.15	Gruppe 1-2 Grad 5 Gruppe 3 Grad 4
Brandverhalten	C_{fl}-s1	EN13501-1	Cfl , s1
Gleitreibung µ	DS	EN 13893	≥ 0,3
Dimensionsstabilität		EN 13329	Länge und Breite ≤ 0,9 mm
Kantengeradheit		EN 13329	≤ 0,30 mm /m
Rechtwinkeligkeit	90°	EN 13329	≤ 0,2 mm / Paneelbreite
Planlage quer		EN 13329	konkav <= 0,3 mm konvex <= 0,4 mm
Planlage längs		EN 13329	konkav <= 7 mm konvex <= 14mm

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte. Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.